


Strong 956

Art der Herstellung	Nadelvlies							ISO 2424
Musterung / Gestaltung	Meliert							
Oberflächenstruktur	Grobfaserig							ISO 2424
Breite	200 cm							
Rücken	LV							ISO 2424
Nutzschicht	100% doric® PA							
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	750 gr/m²							
Flächengewicht	1350 gr/m²							+/- 15% ISO 8543
Flächengewicht der Nutzschicht	660 gr/m²							+/- 15% EN 984
Gesamthöhe	6,5 mm							+15% / -10% ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 gewerblicher Bereich, starke Beanspruchung							EN ISO 10874
Komfortklasse	LC1							EN 1307
Stuhlrolleneignung	Ja, permanente Nutzung							EN 985
Treppeneignung	Ja, permanente Nutzung							EN 1307
Lichtechtheit	≥ 5							ISO 105-B02
Reibechtheit, trocken & nass	≥ 4							ISO 105-X12
Wasserechtheit	≥ 4							ISO 105-E01
Maßstabilität	Schrumpfung ≤ 1,2 %							ISO 2551
	Ausdehnung ≤ 0,5 %							ISO 2551
Elektrostatische Aufladung	< 2kV							ISO 6356
Trittschallminderung ΔLW	22 dB							ISO 10140
Schallabsorption	H _z	125	250	500	1000	2000	4000	ISO 354
	α _S	0,00	0,04	0,11	0,18	0,33	0,53	
Schallabsorptionsgrad α _W	0.20							ISO 11654
Wärmedurchlasswiderstand R und λ	0,12 m².K/W							ISO 8302
Gleitwiderstand	DS (> 0,30)							EN 13893
Brandverhalten	Bfl,s1 (vollflächige Verklebung)							EN 13501-1
Prodis-ID (GuT)	8F1DE8F0							www.pro-dis.info
Kommentare	Quelllufteignung sehr gut, nähere Auskünfte bei Bedarf erhältlich							
TÜV PROFICERT product	Zertifikatsnummer: 70 710 5617-2							

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2022-05-02